



Prior Art Publishing Disclosure

Staubsaugerfilterbeutel mit recycliertem Textilmaterialien und/oder Baumwolllinters

Language: German
Author(s): Jan Schultink, Ralf Sauer

Company: Eurofilters N. V.
Publisher: Prior Art Publishing GmbH, Manfred-von-Richthofen-Str. 9, 12101 Berlin
Country of Origin: Germany

Source: Database ,www.priorartregister.com'
Publication Date: 22.04.2016 (dd.mm.yyyy)
Publication Number: PAPDEOTT005262
Unique Identifier: DOI: <http://dx.doi.org/10.18169/PAPDEOTT005262>
AccessProof: <https://portal.dnb.de/opac.htm?query=10.18169/PAPDEOTT005262&method=simpleSearch>

Prior Art Publishing is a service provider for defensive publications. Publication services are offered to help inventors and innovative companies to optimize their intellectual property strategy by effectively creating State of the Art. Disclosures can be published online and/or in one of Prior Art Publishing's printed journals. The evidential publication date and the accessibility to an unlimited group of people is secured by the AccessProof publication process (optional service; valid, if AccessProof is designated as method of evidence). Patent offices around the world accept AccessProof as a provable publication method. The copyright for this document and its content as a printed version and/or as a file is reserved. Any copying or demonstration of the content or parts of it such as diagrams, pictures or texts in other electronic or printed publications or any other form is not permitted without the author's or the publisher's agreement. Prior Art Publishing, the Prior Art Publishing Logo and AccessProof are trademarks of the Prior Art Publishing GmbH.

Staubsaugerfilterbeutel mit recycliertem Textilmaterialien und/oder Baumwolllinters

EUROFILTERS N. V.

Idee: Jan Schultink, Ralf Sauer

5 Die vorliegende Erfindung betrifft Staubsaugerfilterbeutel aus Abfallprodukten der Textilindustrie. Zudem werden Verwendungsmöglichkeiten von Abfallprodukten der Textilindustrie für Staubsaugerfilterbeutel angegeben.

10 Filterbeutel aus Vliesstoffen haben Papierfilterbeutel in den letzten 10 Jahren wegen der erheblich besseren Gebrauchseigenschaften praktisch vollständig verdrängt. Insbesondere die Abscheideleistung, die Verstopfungsneigung und die mechanische Festigkeit wurden kontinuierlich verbessert. Die hierfür verwendeten Vliesstoffe sind dabei in der Regel aus thermoplastischen Kunststoffen, insbesondere Polypropylen (PP) und/oder Polyester (PET) gebildet.

15 Auch wenn noch weiter Bedarf an Verbesserung dieser Eigenschaften besteht, ist trotzdem schon zu spüren, dass die hohen Kosten für die aufwendigen Filterkonstruktionen immer weniger Akzeptanz beim Endkunden finden.

»

Außerdem wird die Verwendung hochwertiger und schwerer Vliesstoffe für ein Wegwerfprodukt aus ökologischen Gründen immer kritischer gesehen.

5 Biologisch abbaubare Filterbeutel wie sie in der EP 2 301 404 und der WO 2011/047764 vorgeschlagen werden, scheinen auch kein erfolgversprechender Ansatz zur Verbesserung der ökologischen Eigenschaften zu sein, da Filterbeutel oft über die Müllverbrennung entsorgt werden und eine Kompostierung alleine schon wegen des vornehmlich nicht biologisch abbaubaren Sauggutes nicht in Frage kommt.

10 Vliesstoff-Filterbeutel für Staubsauger bestehen heute immer aus mehreren Lagen (EP 1 198 280, EP 2 433 695, EP 1 254 693). Zum Einsatz kommen Stützlagen, um die notwendige mechanische Festigkeit zu erreichen, Grobfilterlagen, die eine hohe Speicherkapazität für Staub aufweisen, ohne dass sich der Luftwiderstand zu stark erhöht und Feinfilterlagen zur Filtration von Partikeln < 1 µm.

20 Zur Erhöhung der Staubspeicherfähigkeit werden seit einigen Jahren zusätzlich Diffusoren und Trennwände in Filterbeuteln eingesetzt, die die Strömungsverhältnisse im Filterbeutel optimieren sollen, um so die Standzeit zu erhöhen.

25 Zur Fertigung dieser unterschiedlichen Materialien kommen verschiedenste Technologien zum Einsatz. Als Feinfilterlage werden meist Meltblown Mikrofaservliesstoffe verwendet. Diese Meltblownvliesstoffe sind Extrusionsvliesstoffe, bestehen meist aus Polypropylen und weisen Filamentdurchmesser im Bereich von unter 1 µm bis zu wenigen µm auf. Um hohe Abscheideleistung zu erreichen, werden diese Materialien elektrostatisch aufgeladen (z. B. mittels Coronaentladung). Zur weiteren Verbesserung der Abscheideleistung wurde vorgeschlagen, im Elektrospleinverfahren hergestellte Nanofasern auf Vliesstoffträgermaterialien aufzubringen (DE 199 19 809).

35 Für die Kapazitätsslage kommen sowohl kardierte Stapelfaservliesstoffe, Extrusionsvliesstoffe, aber auch Faservliese (EP 1 795 247) aus Stapelfasern oder Filamenten zum Einsatz. Als Materialien für Kapazitätsslagen werden

»

meist Polypropylen oder Polyester, aber auch Fluff Pulp (EP 0 960 645, EP 1 198 280) verwendet.

5 Der Einsatz recycelter Kunststoffe (z. B. recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET)) für Gewebe wurde in der WO 2013/106392 vorgeschlagen.

10 Die Verwendung von rPET als Rohstoff für Meltblown-Vliesstoffe wurde bereits untersucht (Handbook of Nonwovens, Woodhead Publishing Ltd., Ed. by S.J. Russelt, Kapitel 4.10.1).

Die CN101747596 beschreibt die Verwendung von recyclierten PET bzw. recyclierten PBT (rPET/rPBT) als Material für Microfilamente.

15 Ausgehend hiervon ist es somit Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Staubsaugerfilterbeutel anzugeben, die den auf den Markt befindlichen Staubsaugerfilterbeuteln in den Punkten Staubabscheideleistung und Standzeit in Nichts nachstehen und somit hervorragende Gebrauchseigenschaften aufweisen, jedoch vorwiegend aus wiederverwerteten Materialien oder aus Abfallmaterialien bestehen. Insbesondere ist es daher Aufgabe der vorliegen-

20 den Erfindung, ökologisch wie auch ökonomisch besonders vorteilhafte Staubsaugerfilterbeutel zu realisieren. Es soll vorzugsweise ein Anteil an wiederverwerteten Materialien im Filterbeutel von mindestens 40% realisiert werden.

25 Diese Aufgabe wird gelöst mit einem Staubsaugerfilterbeutel gemäß Patentanspruch 1. Die abhängigen Patentansprüche stellen dabei vorteilhafte Weiterbildungen dar. Mit Patentanspruch 17 werden Verwendungsmöglichkeiten von Vliesstoffen, die Staub und/oder faserförmiges recycliertes Material aus der Herstellung von Textilien, insbesondere Baumwolltextilien und/oder

30 Baumwolllinters umfassen, für Staubsaugerfilterbeutel genannt.

Die vorliegende Erfindung betrifft somit einen Staubsaugerfilterbeutel, der einen Innenraum umschließende Wandung aus einem luftdurchlässigen Material umfasst. In das luftdurchlässige Material ist eine Einlassöffnung eingebracht. Der erfindungsgemäße Staubsaugerfilterbeutel zeichnet sich da-

35 durch aus, dass das luftdurchlässige Material mindestens eine Lage eines

»

Vliesstoffes umfasst, der staub und/oder faserförmiges recycliertes Material aus der Herstellung von Textilien, insbesondere Baumwolltextilien und/oder Baumwolllinters umfasst.

5 Das staub- und/oder faserförmige recyclierte Material aus der Herstellung von Textilien fällt insbesondere bei der Prozessierung von Textilmaterialien, wie beispielsweise der Herstellung, dem Schneiden, dem Trocknen oder dem Re-
cyclen von Textilmaterialien an. Diese staub- und/oder faserförmigen Mate-
10 rialien stellen Abfallmaterialien an, die sich auf den zur Verarbeitung der Tex-
tilien verwendeten Maschinen oder Filtermaterialien absetzen können. Die
Stäube bzw. Fasern werden normalerweise entsorgt und thermisch verwertet.

Baumwolllinters sind kurze Baumwollfasern, die am Baumwollsamenskern an-
haften, nachdem das lange Samenhaar (Baumwolle) vom Kern entfernt wor-
15 den ist. Baumwolllinters sind in der Faserlänge (1 bis 6 mm) und im Reinheits-
grad stark verschieden, nicht spinnbar und stellen in der Textilindustrie nor-
malerweise einen nicht verwertbaren Reststoff und somit ein Abfallprodukt
dar. Auch Baumwolllinters können für die Vliesstoffe, die in luftdurchlässigen
Materialien für die erfindungsgemäßen Staubsaugerfilterbeutel eingesetzt
20 werden können, verwendet werden.

In der Vliesstofflage, die im luftdurchlässigen Material enthalten ist, ist das
staub- und/oder faserförmige recyclierte Material bzw. sind die Baumwolllin-
ters gebunden. Das Vliesstoffmaterial hat insofern einen Bindeschritt durch-
25 laufen. Die Bindung des staub- und/oder faserförmigen recyclierten Materials
und/oder der Baumwolllinters erfolgt dabei bevorzugt darüber, dass der Vlies-
stofflage Bindefasern zugesetzt sind, die beispielsweise thermisch aktiviert
werden können.

30 Die Herstellung einer entsprechenden Vliesstofflage kann somit dadurch er-
folgen, dass beispielsweise das staub- und/oder faserförmige recyclierte Ma-
terial und/oder die Baumwolllinters zusammen mit den Bindefasern in einem
Airlaid-Prozess abgelegt werden und anschließend eine Bindung zum fertigen
Vliesstoff durch thermische Aktivierung der Bindefasern erfolgt.

35 In einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die mindestens

»

eine staub- und/oder faserförmiges recycliertes Material und/oder Baumwollinters umfassende Lage des Vliesstoffes bis zu 95 Gew.-%, bevorzugt 70 bis 90 Gew.-% des staub- und/oder faserförmigen recyclierten Materials und/oder Baumwollinters und mindestens 5 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 30 Gew.-% an Bindefasern, insbesondere Bikomponentenfasern umfasst oder hieraus besteht.

Die Bindefasern können dabei z.B. sogenannte „Fusing Fibers“ darstellen, die aus thermoplastischen, schmelzbaren Materialien gebildet sind. Diese Fusing Fibers schmelzen bei der thermischen Aktivierung auf und binden den staub- und/oder faserförmige recyclierte Material bzw. die Baumwollinters.

Weiter vorteilhaft ist hierbei, dass die bevorzugt als Bindefasern eingesetzten Bikomponentenfasern aus einem Kern, bestehend aus einem ersten thermoplastischen Material und einem Mantel, bestehend aus einem verglichen mit dem ersten thermoplastischen Material bei geringeren Temperaturen schmelzenden zweiten thermoplastischen Material, bestehen, wobei bevorzugt der Kern oder sowohl Kern als auch Mantel aus einem recyclierten Kunststoff oder mehreren recyclierten Kunststoffen besteht. Neben Kern/Mantel Bikomponentenfasern kommen auch die anderen gebräuchlichen Varianten von Bikomponentenfasern (z. B. Side by Side) in Frage.

Die bevorzugt als Bindefasern eingesetzten Fusing Fibers oder Bikomponentenfasern können dabei teilweise oder vollständig aus recyclierten Kunststoffen bestehen.

In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Bindefasern Stapelfasern, insbesondere mit einer Länge von 1 bis 75 mm, bevorzugt 2 bis 25 mm.

Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung kann beispielsweise ein Vliesstoff verwendet werden, wie er in der WO 2011/057651 A1 beschrieben ist. Sämtliche Ausführungsformen dieser Patentanmeldung werden für die Zwecke der vorliegenden Erfindung mit übernommen. Der Offenbarungsgehalt dieses Dokumentes wird somit ebenso zum Gegenstand der vorliegenden Anmeldung gemacht.

- 5 In einer weiter bevorzugten Ausführungsform ist das luftdurchlässige Material mehrlagig aufgebaut, wobei das luftdurchlässige Material zusätzlich zur mindestens einen Lage des Vliesstoffes, der staub- und/oder faserförmiges recycliertes Material und/oder Baumwolllinters umfasst, mindestens eine weitere Lage aufweist, die einen Vliesstoff und/oder ein Faservlies umfasst oder hieraus gebildet, wobei insbesondere mindestens eine, mehrere oder sämtliche der zusätzlichen Lagen einem oder mehrere recycelte Kunststoffe umfassen oder hieraus gebildet sind.
- 10 Der für die Zwecke der vorliegenden Erfindung verwendete Begriff „recyclierter Kunststoff“ ist dabei synonym zu verstehen zu Kunststoff-Recyclaten. Zur begrifflichen Definition wird hierbei auf die Norm DIN EN 15347:2007 verwiesen.
- 15 Mindestens eine dieser Lagen ist somit bevorzugt ein Vliesstoff bzw. ein Faservlies, das recycelte Kunststoffe umfasst und insbesondere aus recycelten Kunststoffen gebildet ist. Im Unterschied zum aus dem Stand der Technik bekannten Staubsaugerfilterbeuteln wird somit weniger oder gar kein frisches (virgin) Kunststoffmaterial zur Herstellung der der Wandung des
- 20 Staubsaugerfilterbeutels zugrundeliegenden Vliesstoffen bzw. Faservliesen verwendet, sondern es gelangen überwiegend oder ausschließlich Kunststoffe zum Einsatz, die bereits in Verwendung waren und durch entsprechende Recycling-Verfahren wiedergewonnen wurden. Derartige Filterbeutel sind in ökologischer Hinsicht deutlich vorteilhaft, da sie in hohem Maße rohstoffneutral hergestellt werden können. Diese Filterbeutel bieten ebenso ökonomische Vorteile, da die meisten recycelten Kunststoffmaterialien deutlich günstiger bezogen werden können, als die entsprechenden Rohstoffe, die nicht recycelt sind („virgin“ Kunststoffe).
- 25
- 30 Im Sinne der vorliegenden Erfindung bezeichnet ein Vliesstoff dabei ein Wirrgele, das einen Verfestigungsschritt durchlaufen hat, so dass es eine ausreichende Festigkeit aufweist, um zum Beispiel zu Rollen auf- bzw. abgewickelt zu werden. Ein Faservlies entspricht einem Wirrgele, das jedoch keinen Verfestigungsschritt durchlaufen hat, so dass im Gegensatz zu einem Vliesstoff
- 35 ein derartiges Wirrgele keine ausreichende Festigkeit aufweist, um zum Beispiel zu Rollen auf- bzw. abgewickelt zu werden. Bezüglich der Definition

»

dieser Terminologie wird auf die EP 1 795 427 A1 verwiesen, deren Offenbarungsgehalt diesbezüglich mit zum Gegenstand der vorliegenden Patentanmeldung gemacht wird.

5 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind die Fasern des Vliesstoffs bzw. des Faservlieses, das im luftdurchlässigen Material der Wandung des erfindungsgemäßen Staubsaugerfilterbeutels beinhaltet ist, aus einem einzigen recyclierten Kunststoffmaterial gebildet.

10 Alternativ ist es jedoch ebenso bevorzugt, wenn die Fasern des Vliesstoffes bzw. des Faservlieses aus unterschiedlichen Materialien gebildet sind, von denen zumindest eines einen recyclierten Kunststoff darstellt. Hierbei sind insbesondere zwei Ausführungsformen denkbar:

15 Einerseits kann es sich um ein Gemisch mindestens zweier Fasertypen handeln, beispielsweise um Fasergemische, die aus zumindest zwei unterschiedlichen recyclierten Kunststoffen gebildet sind.

20 Andererseits ist es ebenso möglich, dass das Faservlies bzw. der Vliesstoff Bikomponentenfasern (BiKo-Fasern) beinhaltet oder hieraus gebildet ist, die aus einem Kern, sowie einem den Kern umhüllenden Mantel bestehen. Kern und Mantel sind dabei aus unterschiedlichen Materialien gebildet. Die Bikomponentenfasern können als Stapelfasern vorliegen oder als Extrusionsvliesstoff (beispielsweise aus Meltblownvliesstoff) ausgebildet sein,
25 so dass die Bikomponentenfasern theoretisch unendliche Länge aufweisen und sogenannte Filamente darstellen. Bei derartigen Bikomponentenfasern ist es von Vorteil, wenn zumindest der Kern aus einem recyclierten Kunststoff gebildet ist, für den Mantel kann beispielsweise auch ein Virgin-Kunststoff, aber alternativ ebenso ein anderer recyclierter Kunststoff eingesetzt werden.

30 Für die Vliesstoffe bzw. Faservliese für die Zwecke der vorliegenden Erfindung ist es möglich, dass es sich hierbei um trockengelegte, nassgelegte oder Extrusionsvliesstoffe handelt. Demzufolge können die Fasern der Vliesstoffe bzw. Faservliese endliche Länge aufweisen (Stapelfasern), aber auch theoretisch unendliche Länge aufweisen (Filamente).
35

»

Insgesamt kann der Aufbau der Wandung des Filterbeutels gemäß der vorliegenden Erfindung ebenso ausgestaltet sein, wie in der EP 1 795 247 beschrieben. Eine derartige Wandung umfasst somit mindestens drei Lagen, wobei mindestens zwei Lagen aus mindestens einer Vliesstofflage und mindestens einer Faservlieslage, enthaltend Stapelfasern und/oder Filamente bestehen. Die Wandung des Staubsaugerfilterbeutels zeichnet sich demnach zusätzlich durch eine Schweißverbindung aus, bei der sämtliche Lagen des Filtermaterials durch Schweißverbindungen miteinander verbunden sind. Der Pressflächenanteil des Schweißmusters beträgt dabei maximal 5 % der Oberfläche der durchströmbaren Fläche des Filtermaterials bzw. Staubsaugerfilterbeutels. Bezogen auf die gesamte durchströmbare Fläche des Filterbeutels liegen durchschnittlich maximal 19 Schweißverbindungen pro 10 cm² vor.

Beispielsweise kann das luftdurchlässige Material in einer Weise ausgestaltet sein, wie es im einleitenden Teil der vorliegenden Patentanmeldung beschrieben ist, also z.B. wie in EP 1 198 280, EP 2 433 695, EP 1 254 693, DE 199 19 809, EP 1 795 247, WO 2013/106 392 oder CN 101747596 beschrieben, solange staub- und/oder faserförmiges recycliertes Material aus der Herstellung von Textilien und/oder Baumwolllinters für die Herstellung dieser Filtermaterialien verwendet wurde. Bezüglich des detaillierten Aufbaus dieser Filtermaterialien wird auf den Offenbarungsgehalt dieser Druckschriften verwiesen, die in dieser Hinsicht auch zum Offenbarungsgehalt der vorliegenden Erfindung zu zählen sind.

Die vorliegende Erfindung erfasst mehrere besonders bevorzugte Möglichkeiten der mehrlagigen Ausgestaltung des luftdurchlässigen Materials, die nachfolgend vorgestellt werden. Die Mehrzahl dieser Lagen kann mittels Schweißverbindungen, insbesondere wie in der EP 1 795 427 A1 beschrieben, miteinander verbunden sein. Die Lagen können untereinander auch verklebt oder wie in WO 01/003802 beschrieben gebondet sein.

Beim zuvor genannten mehrlagigen Aufbau des luftdurchlässigen Materials sind insbesondere die folgenden Ausführungsformen vorteilhaft.

Gemäß einer ersten bevorzugten Ausführungsform weist das luftdurchlässige Material mindestens eine Stützlage und mindestens eine Kapazitätsslage auf,

»

wobei mindestens eine oder sämtliche der Stützlagen Vliesstoffe und/oder mindestens eine oder sämtliche der Kapazitätsschichten Vliesstoffe oder Faservliese, die einen recycelten Kunststoff oder mehreren recycelte Kunststoffe umfassen oder hieraus gebildet sind, darstellen.

5

Alternativ hierzu ist es ebenso möglich, dass das luftdurchlässige Material mindestens eine Stützlage, mindestens eine Feinfilterlage und mindestens eine Kapazitätsschicht aufweist, wobei mindestens eine oder sämtliche der Stützlagen und/oder mindestens eine oder sämtliche der Feinfilterlagen Vliesstoffe, die einen recycelten Kunststoff oder mehrere recycelte Kunststoffe umfassen oder hieraus gebildet sind und/oder mindestens eine oder sämtliche der Kapazitätsschichten Vliesstoffe oder Faservliese, die einen recycelten Kunststoff oder mehrere recycelte Kunststoffe umfassen oder hieraus gebildet sind, darstellen.

10

15

Bei den beiden zuvor genannten Ausführungsführungsformen ist dabei vorgesehen, dass mindestens eine, bevorzugt sämtliche der Kapazitätsschichten den voranstehend näher charakterisierten Vliesstoff, der staub- und/oder faserförmiges recyceltes Material und/oder Baumwolllinters umfasst, umfassen oder hieraus gebildet sind. Durch die erfolgte Vliesbindung weist die als Kapazitätsschicht ausgebildete Vliesstofflage dabei eine derart hohe mechanische Festigkeit auf, dass sie auch als Stützlage fungieren kann.

20

Ebenso ist es möglich die Außenlage auf der Reinluftseite aus einem relativ dünnen Material auf Basis Baumwollstaub zu machen.

25

Die einzelnen Schichten sind dabei entsprechend ihrer Funktion näher bezeichnet.

Eine Stützlage im Sinne der vorliegenden Erfindung ist dabei eine Lage, die dem mehrlagigen Verbund des Filtermaterials die notwendige mechanische Festigkeit verleiht. Hierunter wird ein offener, poröser Vliesstoff bzw. ein Nonwoven mit leichtem Flächengewicht bezeichnet. Eine Stützlage dient in allererster Linie dazu, andere Schichten oder Schichten zu stützen und vor Abrasion zu schützen. Die Stützlage kann auch die größten Partikel filtern. Die Stützlage, wie auch jede andere Lage des Filtermaterials kann gegebenenfalls auch elektrostatisch aufgeladen sein, unter der Voraussetzung, dass das Ma-

30

35

»

terial geeignete dielektrische Eigenschaften aufweist.

5 Eine Kapazitätsslage bietet einen hohen Widerstand gegenüber Stoßbelastung, Filtern von großen Schmutzpartikeln, Filtern eines signifikanten Anteils von kleinen Staubpartikeln, Speichern bzw. Zurückhalten von großen Mengen an Partikeln, wobei der Luft ein einfaches Durchströmen erlaubt wird und somit ein geringer Druckabfall bei hoher Partikelbeladung resultiert. Dies wirkt sich insbesondere auf die Standzeit eines Staubsaugerfilterbeutels aus.

10 Eine Feinfilterlage dient der Erhöhung der Filtrationsleistung des mehrlagigen Filtermaterials durch Einfangen von Partikeln, die beispielsweise durch die Stützlage und/oder die Kapazitätsslage hindurch gelangen. Zur weiteren Erhöhung der Feinfilterlage kann diese bevorzugt elektrostatisch (z.B. durch Coronaentladung) aufgeladen werden, um insbesondere die Abscheidung von
15 Feinstaubpartikeln zu erhöhen.

Einen Überblick über die einzelnen Funktionslagen innerhalb mehrlagiger Filtermaterialien für Staubsaugerfilterbeutel bietet die WO 01/003802. Das luftdurchlässige Material der Wandung des erfindungsgemäßen
20 Staubsaugerfilterbeutels kann hinsichtlich seiner Konstruktion beispielsweise wie in diesem Patentdokument aufgebaut sein mit der Maßgabe, dass zumindest eine der Lagen des dort beschriebenen mehrlagigen Filtermaterials für den Staubsaugerfilterbeutel aus einem recycelten bzw. mehreren recycelten Kunststoffen gebildet ist. Der Offenbarungsgehalt der WO
25 01/003802 wird hinsichtlich des Aufbaus der luftdurchlässigen Filtermaterialien ebenso in die vorliegende Anmeldung mit aufgenommen.

30 Spezielle Ausführungsformen der zuvor genannten Aspekte der vorliegenden Erfindung sehen vor, dass jede Stützlage ein Spinnvlies oder Scrim ist, vorzugsweise mit einer Grammaturn von 5 bis 80 g/m², weiter bevorzugt von 10 bis 50 g/m², weiter bevorzugt von 15 bis 30 g/m² und/oder vorzugsweise mit einem Titer der das Spinnvlies bzw. das Scrim bildenden Fasern im Bereich von 0,5 dtex bis 15 dtex.

35 Bevorzugt weist das luftdurchlässige Material ein bis drei Stützlagen auf.

»

Im Falle des Vorhandenseins mindestens zweier Stützlagen ist es bevorzugt, dass die Gesamtgrammatur der Summe aller Stützlagen 10 bis 240 g/m², bevorzugt 15 bis 150 g/m², weiter bevorzugt 20 bis 100 g/m², weiter bevorzugt 30 bis 90 g/m², insbesondere 40 bis 70 g/m² beträgt.

5

Alternativ oder zusätzlich zu den zuvor genannten Ausführungsformen ist es ebenso möglich, dass sämtliche Stützlagen aus einem recyclierten Kunststoff oder mehreren recyclierten Kunststoffen, insbesondere aus rPET gebildet sind.

10

Bei den zuvor genannten Feinfilterlagen ist es von Vorteil, wenn jede Feinfilterlage ein Extrusionsvliesstoff, insbesondere ein Meltblown-Vliesstoff ist, vorzugsweise mit einer Grammatur von 5 bis 100 g/m², bevorzugt 10 bis 50 g/m², insbesondere 10 bis 30 g/m².

15

Das luftdurchlässige Material für die Zwecke des erfindungsgemäßen Staubsaugerfilterbeutels kann dabei vorteilhaft ein bis fünf Feinfilterlagen umfassen.

20

Im Falle des Vorhandenseins mindestens zweier Feinfilterlagen kann die Gesamtgrammatur der Summe aller Feinfilterlagen 10 bis 300 g/m², bevorzugt 15 bis 150 g/m², insbesondere 20 bis 50 g/m² betragen.

25

Bevorzugt sind sämtliche Feinfilterlagen aus einem recyclierten Kunststoff oder mehreren recyclierten Kunststoffen, insbesondere rPET gebildet.

30

Besonders bevorzugte Feinfilterlagen sind hierbei Meltblown-Vliesstoffe, die insbesondere aus rPET gebildet werden können. Das eingesetzte rPET kann dabei nicht metallisiert oder metallisiert sein. Das rPET kann somit beispielsweise aus Getränkeflaschen (bottle flake chips) oder metallisierten PET-Folien stammen. Ebenso ist es möglich, dass die Melt-Blown-Vliesstoffe Bikomponenten-Melt-Blown-Vliesstoffe darstellen. Hierbei ist es insbesondere von Vorteil, wenn der Kern einer derartigen Bikomponentenfaser aus rPET besteht, dieses Kernmaterial wird von einem weiteren thermoplastischen Kunststoff, beispielsweise Polypropylen umhüllt.

35

»

Alternativ oder zusätzlich zu den zuvor genannten Ausführungsformen ist es ebenso möglich und insbesondere bevorzugt, wenn mindestens eine, bevorzugt sämtliche Feinfilterlagen elektrostatisch aufgeladen sind. Dies setzt voraus, dass zumindest die Oberfläche der aufzuladenden Fasern aus einem dielektrischen Material gebildet ist. Im Falle des Einsatzes von metallisiertem PET-Recyclat ist diese Ausführungsform dann lediglich im Rahmen der zuvor angesprochenen Bikomponentenfasern möglich, bei denen das metallisierte rPET den Kern der Fasern bildet. Die elektrostatische Aufladung kann dabei insbesondere Coronaentladung erfolgen.

Bei den zuvor genannten Kapazitätsschichten ist es insbesondere von Vorteil, wenn mindestens eine, bevorzugt jede Kapazitätsschicht ein Vliesstoff ist, der staub- und/oder faserförmiges recycliertes Material aus der Herstellung von Textilien, insbesondere Baumwolltextilien und/oder Baumwolllinter umfasst, wobei jede Kapazitätsschicht vorzugsweise eine Grammatur von 5 bis 200 g/m², weiter bevorzugt von 10 bis 150 g/m², weiter bevorzugt von 20 bis 100 g/m², insbesondere 30 bis 50 g/m² aufweist.

Das luftdurchlässige Material weist bevorzugt ein bis fünf Kapazitätsschichten auf.

Im Falle des Vorhandenseins mindestens zweier Kapazitätsschichten kann die Gesamtgrammatur der Summe aller Kapazitätsschichten 10 bis 300 g/m², bevorzugt 15 bis 200 g/m², weiter bevorzugt 20 bis 100 g/m², insbesondere 50 bis 90 g/m² betragen.

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform sieht die folgenden mehrlagigen Varianten für das luftdurchlässige Material vor, mit einer vom Innenraum des Staubsaugerfilterbeutels ausgehenden Schichtenfolge:

Eine Stützlage, mindestens eine, vorzugsweise mindestens zwei Kapazitätsschichten, vorzugsweise eine weitere Stützlage, mindestens eine vorzugsweise mindestens zwei Feinfilterlagen sowie eine weitere Stützlage. Für den Fall, dass die Kapazitätsschicht eine wie voran beschrieben hohe mechanische Festigkeit aufweist, kann dabei auch auf die innerste Stützlage verzichtet werden.

Eine oder zwei Kapazitätsschichten, eine oder zwei Feinfilterlagen (Meltblownlagen), eine Stützlage (Spinnvlies).

5 Die Stützlagen und/oder Kapazitätsschichten) können dabei aus einem Vliesstoffmaterial gebildet sein, das staub- und/oder faserförmiges recyceltes Material aus der Herstellung von Textilien, insbesondere Baumwolltextilien und/oder Baumwolllinters umfasst.

10 In einer besonders bevorzugten Ausführungsform bildet dieses Vliesstoffmaterial die mindestens eine Kapazitätsschicht, während die anderen Schichten kein staub- und/oder faserförmiges recyceltes Material aus der Herstellung von Textilien, insbesondere Baumwolltextilien und/oder Baumwolllinters umfassen.

15 Es können sämtliche Schichten bei den zuvor genannten Ausführungsformen auch mittels Schweißverbindungen, insbesondere wie in EP 1 795 427 A1 beschrieben, miteinander verbunden sein. Schweißverbindungen sind allerdings nicht zwingend notwendig.

20 Weiter vorteilhaft ist, dass der Staubsaugerfilterbeutel eine eine die Einlassöffnung umfassende Halteplatte aufweist, die aus einem oder mehreren recycelten Kunststoffen gebildet ist oder einen oder mehrere recycelte Kunststoffe umfasst. Insbesondere ist die Halteplatte dabei aus rPET gebildet oder umfasst rPET zu einem sehr hohen Anteil, beispielsweise zu mindestens 90 Gew.%. Gemäß dieser bevorzugten Ausführungsform ist somit eine weitere Erhöhung des Anteils an recycelten Kunststoffen im Staubsaugerfilterbeutel möglich.

30 Gemäß einer weiter bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass im Innenraum mindestens ein Strömungsverteiler und/oder mindestens ein Diffusor angeordnet sind, wobei bevorzugt der mindestens eine Strömungsverteiler und/oder der mindestens eine Diffusor aus einem recycelten Kunststoff oder mehreren recycelten Kunststoffen oder aus einem Vliesstoffes, 35 der staub- und/oder faserförmiges recyceltes Material aus der Herstellung von Textilien, insbesondere Baumwolltextilien und/oder Baumwolllinters um-

»

fasst, gebildet ist. Derartige Strömungsverteiler bzw. Diffusionen sind z.B. in den Patentanmeldungen EP 2 263 508, EP 2 442 703, DE 20 2006 020 047, DE 20 2008 003 248, DE 20 2008 005 050 bekannt. Auch die erfindungsgemäßen Staubsaugerfilterbeutel, inklusive Strömungsverteiler können entsprechend ausgestaltet sein.

Strömungsverteiler und Diffusoren werden somit vorzugsweise ebenfalls aus Vliesstoffen oder Laminaten von Vliesstoffen gefertigt. Für diese Elemente kommen bevorzugt die gleichen Materialien in Frage, wie für die Kapazitäts- und Verstärkungslagen.

Der recycelte Kunststoff, der in speziellen Vliesstoffmaterialien oder in Halteplatten für die Staubsaugerfilterbeutel verwendet werden kann, ist dabei bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus recycelten Polyestern, insbesondere recyceltem Polyethylenterephthalat (rPET), recyceltem Polybutylenterephthalat (rPBT), recycelter Polymilchsäure (rPLA), recyceltem Polyglycolid und/oder recyceltem Polycaprolacton; recycelten Polyolefinen, insbesondere recyceltem Polypropylen (rPP), recyceltem Polyethylen und/oder recyceltem Polystyrol (rPS); recyceltem Polyvinylchlorid (rPVC), recycelten Polyamiden sowie Mischungen und Kombinationen hiervon.

Für viele Kunststoff-Recyclate bestehen einschlägige internationale Normen. Für PET-Kunststoff-Recyclate ist beispielsweise die DIN EN 15353:2007 einschlägig. PS-Recyclate werden in DIN EN 15342:2008 näher beschrieben. PE-Recyclate werden in DIN EN 15344:2008 behandelt. PP-Recyclate werden in DIN EN 15345:2008 charakterisiert. PVC-Recyclate sind in DIN EN 15346:2015 näher bezeichnet. Zum Zwecke der entsprechenden speziellen Kunststoffrecyclate macht sich die vorliegende Patentanmeldung die Definitionen dieser internationalen Normen zu Eigen. Die Kunststoff-Recyclate können dabei unmetallisiert sein. Ein Beispiel hierfür sind aus PET-Getränkeflaschen zurückgewonnene Kunststoffflakes oder -chips. Ebenso können die Kunststoff-Recyclate metallisiert sein, z.B. wenn die Recyclate aus metallischen Kunststofffolien erhalten wurden, insbesondere metallisierten PET-Folien (MPET).

»

Bei dem recycelten Kunststoff handelt es sich insbesondere um recyciertes Polyethylenterephthalat (rPET), das beispielsweise aus Getränkeflaschen, insbesondere aus sog. Bottleflakes, also Stücke gemahlener Getränkeflaschen, erhalten wurde.

5

Die recycelten Kunststoffe, insbesondere das recycelte PET, sowohl in der metallisierten, als auch in der nicht metallisierten Fassung, können zu den entsprechenden Fasern versponnen werden, aus denen die entsprechenden Stapelfasern bzw. Meltblown- oder Spunbonds-Vliesstoffe für die Zwecke der vorliegenden Erfindung hergestellt werden können.

10

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform sieht vor, dass die Gewichtssumme der Baumwolllinters und der ggfs. vorhandenen recycelten Materialien, bezogen auf das Gesamtgewicht des Staubsaugerfilterbeutels mindestens 25 %, bevorzugt mindestens 30 %, weiter bevorzugt mindestens 40 %, weiter bevorzugt mindestens 50 %, weiter bevorzugt mindestens 60 %, weiter bevorzugt mindestens 70 %, weiter bevorzugt mindestens 80 %, weiter bevorzugt mindestens 90 %, insbesondere mindestens 95 % beträgt. Somit können sämtliche der vom Global Recycle Standard (GRS) von Textile Exchange vorgegebenen Klassifizierungen erreicht werden.

15

20

Der Staubsaugerfilterbeutel gemäß der vorliegenden Erfindung kann beispielsweise in Form eines Flachbeutels, eines Seitenfaltenbeutels, eines Blockbodenbeutels oder eines 3D-Beutels, wie beispielsweise eines Staubsaugerfilterbeutels für einen Upright-Staubsauger ausgebildet sein. Ein Flachbeutel weist dabei keine Seitenwände auf und ist aus zwei Materiallagen gebildet, wobei die beiden Materiallagen entlang ihres Umfangs unmittelbar miteinander verbunden, beispielsweise verschweißt oder verklebt sind. Seitenfaltenbeutel stellen eine modifizierte Form eines Flachbeutels dar und umfassen festgelegte oder ausstülpbare Seitenfalten. Blockbodenbeutel umfassen einen sogenannten Block- oder Klotzboden, der zumeist die Schmalseite des Staubsaugerfilterbeutels bildet; an dieser Seite ist in der Regel eine Halteplatte angeordnet.

25

30

35

Die Erfindung betrifft zudem die Verwendung von Vliesstoffen, die staub- und/oder faserförmiges recyciertes Material aus der Herstellung von Textili-

»

en, insbesondere Baumwolltextilien und/oder Baumwolllinters umfassen, für Staubsaugerfilterbeutel. Hinsichtlich der speziellen Ausgestaltung derartiger Vliesstoffe wird auf die voranstehenden Ausführungsformen verwiesen.

5 Die vorliegende Erfindung wird anhand der nachfolgenden beispielhaften Ausführungen näher beleuchtet, ohne die Erfindung auf die speziellen dargestellten Ausführungen zu beschränken.

10 Es werden Filterbeutel konzipiert, die eine oder mehrere Lagen aus einem Airlaid-Vliesstoff aufweisen. Zusätzlich können die nachfolgend beschriebenen erfindungsgemäßen Filterbeutel eine oder mehrere Lagen rPET-Filamente oder rPET-Stapelfasern aufweisen, der aus Baumwollstaub und Bicomponentenfasern gebildet wird. Die unterschiedlichen Vliesstoffe sind dabei nur für bestimmte Materiallagen geeignet. Um den Anteil an wieder-

15 verwerteten Rohstoffen noch weiter zu steigern, ist zusätzlich noch der Einsatz einer Halteplatte möglich, die aus rPET besteht oder zumindest rPET aufweist.

Zu den einzelnen Filterlagen:

20 Als Stützlagen kommen insbesondere Spinnvlieslagen aus rPET mit einem Flächengewicht von 5 bis 50 g/m² und einem Titer von 1 dtex bis 15 dtex in Frage. Als Rohstoff werden PET-Abfälle (z. B. Stanzabfälle) und sogenannte Bottleflakes, also Stücke gemahlener Getränkeflaschen verwendet. Um die unterschiedliche Färbung der Abfälle zu überdecken, ist es möglich, das Recyclat einzufärben. Als thermisches Bindeverfahren für die Verfestigung des Spinnvlieses zu einem Spunbond ist insbesondere das HELIX® (Comerio Ercole) Verfahren vorteilhaft.

30 Als Feinfilterlagen werden eine oder mehrere Lagen Meltblown aus rPET mit einem Flächengewicht von jeweils 5 bis 30 g/m² eingesetzt. Zusätzlich können noch eine oder mehrere Meltblown Vliesstofflagen aus PP vorhanden sein. Zumindest diese Lage(n) werden durch eine Coronaentladung elektrostatisch aufgeladen. Die Lagen aus rPET können ebenfalls elektrostatisch geladen werden. Dabei ist lediglich zu beachten, dass dann keine metallisierten PET-

35 Abfälle für die Fertigung verwendet werden. Alternativ können die

»

Meltblownfilamente auch aus Bicomponentenfasern bestehen, bei denen der Kern aus rPET und die Hülle aus einem Kunststoff, der sich besonders gut elektrostatisch aufladen lässt (z. B. PP, PC, PET), gebildet wird.

5 Eine oder mehrere Kapazitätsschichten enthalten rPET-Stapelfasern oder rPET-Filamente oder werden auf Basis von Baumwollstaub und Bicomponentenfasern hergestellt. Zur Herstellung von Kapazitätsschichten sind unterschiedliche Verfahren geeignet. Gebräuchlich sind Kardierverfahren oder Airlaidverfahren, bei denen zunächst Stapelfasern abgelegt werden, die dann
10 für gewöhnlich in einem Vliesbindeschritt (z. B. durch Vernadelung, Wasserstrahlverfestigung, Ultraschallkalandrierung oder auch mittels thermischer Verfestigung im Durchströmo-fen auch mittels Bicomponentenfasern oder Binde-fasern) zu einem Vliesstoff verfestigt werden. Zur Kalandrierung ist insbesondere das HELIX® (Comerio Ercole) Verfahren vorteilhaft.

15 Ebenfalls eingesetzt wird ein Verfahren, bei dem das primär entstandene Faservlies nicht verfestigt wird, sondern mit möglichst wenigen Schweißpunkten an einen Vliesstoff gebunden wird. Dieses Verfahren ist allerdings nicht für die Variante aus Baumwollstaub geeignet. Bei beiden Verfahren ist es möglich,
20 Stapelfasern aus rPET zu verwenden. Kapazitätsschichten können auch als Extrusionsvliesstoffe oder Extrusionsfaservliese gefertigt werden. Für diese Vliesstoffe ist ein Einsatz von rPET ebenfalls problemlos realisierbar.

25 Die Filamente oder Stapelfasern können auch aus Bicomponentenmaterialien bestehen, bei denen der Kern aus rPET und die Hülle aus einem Kunststoff, der sich besonders gut elektrostatisch aufladen lässt (z. B. PP, PC, PET) gebildet wird.

30 Alternativ oder ergänzend können auch eine oder mehrere Schichten eines Airlaid-Vliesstoffes vorhanden sein, der aus Bicomponentenfasern und Baumwollstaub gebildet wird.

Das Flächengewicht der einzelnen Kapazitätsschichten liegt bevorzugt zwischen 10 und 100 g/m².

35

»

Die unterschiedlich hergestellten Kapazitätsschichten können selbstverständlich auch miteinander kombiniert werden.

Um den Anteil an Recyclaten weiter zu erhöhen, ist die Verwendung einer Halteplatte aus rPET möglich. Wenn die Abdichtung zum Staubsaugerstutzen durch das Beuteilmaterial übernommen wird, kann die Halteplatte ausschließlich aus rPET bestehen. Für den Fall, dass die Halteplatte die Dichtfunktion übernehmen muss, kann eine TPE-Dichtung angespritzt oder angeklebt werden.

Bei Ausnutzung aller Möglichkeiten wird so ein Anteil an Recyclaten bzw. Abfallstoffen von bis zu 96 % möglich. Die folgenden Tabellen geben einige konkrete Ausführungsbeispiele mit einem Recyclatanteil von 61 % bis 89 %.

Aus den verschiedenen Recyclathaltigen Vliesstoffen bzw. Faservliesen wurden die nachfolgend dargestellten Staubsaugerfilterbeutel unter Verwendung der angegebenen Materialien konzipiert, deren genaue Zusammensetzung bzw. deren Aufbau in den nachfolgenden Tabellen wiedergegeben ist. Die Staubsaugerfilterbeutel stellen dabei Flachbeutel von rechteckiger Geometrie dar, die eine Abmessung von 300 mm x 280 mm aufweisen.

Beispiel 1

	Grammatur [g/m ²]	Gewicht pro Beutel [g]	Anteil Recyclat [%]
Stützlagen außen	25	4,2	100
Meltblown	15	2,5	0
Meltblown	15	2,5	0
Stützlage mittig	17	2,9	100
Kapazitätsschicht C	35	5,9	80
Kapazitätsschicht D	35	5,9	80
Stützlage innen	15	2,5	100
Halteplatte		5,0	0
Filterbeutel gesamt		31,4	60,5

Der Staubsaugerfilterbeutel gemäß Beispiel 1 ist dabei ebenso aus einem 7-lagigen luftdurchlässigen Material gebildet. Hierbei ist auf der Reinluftseite

»

eine Stützlage (außen) angeordnet, an die sich in Richtung Innenraum zwei Feinfilterlagen (Meltblown auf virgin PP) anschließen. Die beiden Meltblownlagen werden von einer weiteren Stützlage eingefasst. Hieran schließen sich zwei Kapazitätsslagen C und D an, die abschließend von einer auf der Dreckluftseite (innen) liegenden Stützlage eingeschlossen werden. Die Kapazitätsslage C und D ist dabei aus einem Vliesstoffmaterial gebildet, das zu 80 Gew.-% aus Baumwollstaub und zu 20 % aus BiCo-Bindefaser gebildet ist. Dieses Vliesstoffmaterial ist detailliert in der WO 2011/057641 A1 beschrieben. Der Anteil des Baumwollstaubs in den Kapazitätsslagen wird dabei zum Gesamtanteil ein Recyclat hinzugezählt.

Mit einer derartigen Ausführungsform wird ein Anteil von recyceltem Material, d. h. der Summe an recycelten Kunststoffen, sowie Baumwollstaub von 60,5 Gew.-%, bezogen auf den gesamten Staubsaugerfilterbeutel erzielt.

Beispiel 2

	Grammatur [g/m ²]	Gewicht pro Beutel [g]	Anteil Recyclat [%]
Stützlagen außen	25	4,2	100
Meltblown	15	2,5	0
Meltblown	15	2,5	0
Stützlage mittig	17	2,9	100
Kapazitätsslage A	35	5,9	100
Kapazitätsslage D	35	5,9	80
Stützlage innen	15	2,5	100
Halteplatte		5,0	0
Filterbeutel gesamt		31,4	64,3

Der Staubsaugerfilterbeutel gemäß Beispiel 2 ist dabei in Analogie zum Staubsaugerfilterbeutel gemäß Beispiel 1 aufgebaut. Die äußere Kapazitätsslage entspricht dabei einer Kapazitätsslage gemäß den Beispielen 6 bis 8, d. h. einem kardierten Stapelfaservliesstoff, der zu 100 % aus Fasern aus recyceltem PET gebildet ist. Der Recyclat-Anteil eines fertigen Staubsaugerfilterbeutels entspricht 64,3 Gew.-%.

Beispiel 3

»

	Grammatur [g/m ²]	Gewicht pro Beutel [g]	Anteil Recyclat [%]
Stützlagen außen	25	4,2	100
Meltblown	15	2,5	0
Meltblown	15	2,5	0
Stützlage mittig	17	2,9	100
Kapazitätsslage C	35	5,9	80
Kapazitätsslage D	35	5,9	80
Stützlage innen	15	2,5	100
Halteplatte		5,0	100
Filterbeutel gesamt		31,4	76,4

Der Staubsaugerfilterbeutel gemäß Beispiel 3 entspricht einem Staubsaugerfilterbeutel gemäß Beispiel 1 mit dem Unterschied, dass die Halteplatte zu 100 % aus rPET gebildet ist. Der Gesamtanteil an recycelten Materialien in diesem Staubsaugerfilterbeutel beträgt 76,4 Gew.-%.

5

Beispiel 4

	Grammatur [g/m ²]	Gewicht pro Beutel [g]	Anteil Recyclat [%]
Stützlagen außen	25	4,2	100
Meltblown	15	2,5	80
Meltblown	15	2,5	80
Stützlage mittig	17	2,9	100
Kapazitätsslage C	35	5,9	80
Kapazitätsslage D	35	5,9	80
Stützlage innen	15	2,5	100
Halteplatte		5,0	100
Filterbeutel gesamt		31,4	89,3

Der Staubsaugerfilterbeutel gemäß Beispiel 4 entspricht dem Staubsaugerfilterbeutel gemäß Beispiel 3, mit dem Unterschied, dass die beiden Feinfilterlagen aus einem Bikomponenten-Meltblown mit einem Kern aus rPET und einer Hülle aus Polypropylen gebildet sind. Der Gesamtanteil an Recyclat eines derartigen Staubsaugerfilterbeutels beträgt 89,3 Gew.-%.

10

»

EUROFILTERS N.V.

169EP 0395

Patentansprüche

5

1. Staubsaugerfilterbeutel, umfassend einen Innenraum umschließende Wandung aus einem luftdurchlässigen Material sowie eine in die Wandung eingebrachte Einlassöffnung,

dadurch gekennzeichnet, dass

10

das luftdurchlässige Material mindestens eine Lage eines Vliesstoffes umfasst, der staub- und/oder faserförmiges recycliertes Material aus der Herstellung von Textilien, insbesondere Baumwolltextilien und/oder Baumwolllinters umfasst.

2. Staubsaugerfilterbeutel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das staub- und/oder faserförmige recyclierte Material Baumwollstaub ist.

15

3. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine staub- und/oder faserförmige recyclierte Material und/oder Baumwolllinters umfassende Lage des Vliesstoffes bis zu 95 Gew.-%, bevorzugt 70 bis 90 Gew.-% des staub- und/oder faserförmigen recyclierten Materials und/oder Baumwolllinters und mindestens 5 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 30 Gew.-% an Bindefasern, insbesondere Bikomponentenfasern umfasst oder hieraus besteht.

20

4. Staubsaugerfilterbeutel nach vorhergehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Bindefasern Stapelfasern mit einer Länge von 2 bis 75 mm, bevorzugt 2 bis 25 mm aufweisen.

25

5. Staubsaugerfilterbeutel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Bikomponentenfasern aus einem Kern, bestehend aus einem ersten thermoplastischen Material und einem Mantel, bestehend aus einem verglichen mit dem ersten thermoplastischen Material bei ge-

30

»

ringeren Temperaturen schmelzenden zweiten thermoplastischen Material, bestehen, wobei bevorzugt der Kern oder sowohl Kern als auch Mantel aus einem recycelten Kunststoff oder mehreren recycelten Kunststoffen besteht.

- 5 6. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das luftdurchlässige Material mehrlagig aufgebaut ist, wobei das luftdurchlässige Material zusätzlich zur mindestens einen Lage des Vliesstoffes, der staub- und/oder faserförmiges recyciertes Material und/oder Baumwolllinters umfasst, mindestens
- 10 eine weitere Lage aufweist, die einen Vliesstoff und/oder ein Faservlies umfasst oder hieraus gebildet ist, wobei mindestens eine, mehrere oder sämtliche der zusätzlichen Lagen einem oder mehrere recycelte Kunststoffe umfassen oder hieraus gebildet sind.
- 15 7. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das luftdurchlässige Material
- 20 mindestens eine Stützlage und mindestens eine Kapazitätsslage, wobei mindestens eine oder sämtliche der Stützlagen Vliesstoffe und/oder mindestens eine oder sämtliche der Kapazitätsslagen Vliesstoffe oder Faservliese, die einen recycelten Kunststoff oder mehrere recycelte Kunststoffe umfassen oder hieraus gebildet sind, darstellen,
- 25 oder
- mindestens eine Stützlage, mindestens eine Feinfilterlage und mindestens eine Kapazitätsslage wobei mindestens eine oder sämtliche der Stützlagen und/oder mindestens eine oder sämtliche der Feinfilterlagen Vliesstoffe, die aus einem recycelten Kunststoff oder mehreren recycelten Kunststoffen gebildet sind und/oder mindestens eine oder
- 30 sämtliche der Kapazitätsslagen Vliesstoffe oder Faservliese, die einen recycelten Kunststoff oder mehrere recycelte Kunststoffe umfassen oder hieraus gebildet sind, darstellen,
- umfasst, wobei mindestens eine, bevorzugt sämtliche der Kapazitätsslagen den Vliesstoff, der staub- und/oder faserförmiges recyciertes

»

Material und/oder Baumwolllinters umfasst, umfassen oder hieraus gebildet sind.

8. Staubsaugerfilterbeutel nach vorhergehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass

5 a) jede Stützlage ein Spinnvlies oder Scrim ist, vorzugsweise mit einer Grammaturn von 5 bis 80 g/m², weiter bevorzugt von 10 bis 50 g/m², weiter bevorzugt von 15 bis 30 g/m² und/oder vorzugsweise mit einem Titer der das Spinnvlies bzw. das Scrim bildenden Fasern im Bereich von 0,5 dtex bis 15 dtex,

10 b) das luftdurchlässige Material 1 bis 3 Stützlagen umfasst,

c) im Falle des Vorhandenseins mindestens zweier Stützlagen die Gesamtgrammaturn der Summe aller Stützlagen 10 bis 240 g/m², bevorzugt 15 bis 150 g/m², weiter bevorzugt 20 bis 100 g/m², weiter bevorzugt 30 bis 90 g/m², insbesondere 40 bis 70 g/m² beträgt, und/oder

15 d) sämtliche Stützlagen aus einem recycelten Kunststoff oder mehreren recycelten Kunststoffen, insbesondere aus rPET gebildet sind.

9. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

20 a) jede Feinfilterlage ein Extrusionsvliesstoff, insbesondere ein Meltblown-Vliesstoff ist, vorzugsweise mit einer Grammaturn von 5 bis 100 g/m², bevorzugt 10 bis 50 g/m², insbesondere 10 bis 30 g/m²,

25 b) das luftdurchlässige Material 1 bis 5 Feinfilterlagen umfasst,

c) im Falle des Vorhandenseins mindestens zweier Feinfilterlagen die Gesamtgrammaturn der Summe aller Feinfilterlagen 10 bis 300 g/m², bevorzugt 15 bis 150 g/m², insbesondere 20 bis 50 g/m² beträgt,

»

- 5
- d) mindestens eine, bevorzugt sämtliche Feinfilterlagen aus einem recycelten Kunststoff oder mehreren recycelten Kunststoffen, insbesondere aus rPET gebildet sind und/oder
 - e) mindestens eine, bevorzugt sämtliche Feinfilterlagen elektrostatisch aufgeladen sind.
- 10.
- 10
- a) mindestens eine, bevorzugt jede Kapazitätsslage ein Vliesstoff ist, der staub- und/oder faserförmiges recyciertes Material aus der Herstellung von Textilien, insbesondere Baumwolltextilien und/oder Baumwolllinters umfasst, wobei jede Kapazitätsslage vorzugsweise eine Grammatur von 5 bis 200 g/m², weiter bevorzugt von 10 bis 150 g/m², weiter bevorzugt von 20 bis 100 g/m², insbesondere 30 bis 50 g/m² aufweist,
- 15
- b) das luftdurchlässige Material 1 bis 5 Kapazitätsslagen umfasst, und/oder
- 20
- c) im Falle des Vorhandenseins mindestens zweier Kapazitätsslagen die Gesamtgrammatur der Summe aller Kapazitätsslagen 10 bis 300 g/m², bevorzugt 15 bis 200 g/m², weiter bevorzugt 20 bis 100 g/m², insbesondere 50 bis 90 g/m² beträgt.
- 11.
- 25
- eine Stützlage, mindestens eine, vorzugsweise mindestens zwei Kapazitätsslagen, vorzugsweise eine weitere Stützlage, mindestens eine vorzugsweise mindestens zwei Feinfilterlagen sowie eine weitere Stützlage.
- 12.
- 30
- Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Staubsaugerfilterbeutel eine die Einlassöffnung einfassende Halteplatte aufweist, die aus einem oder meh-

reren recycelten Kunststoffen gebildet ist oder einen oder mehrere recycelte Kunststoffe umfasst.

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
13. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Innenraum mindestens ein Strömungsverteiler und/oder mindestens ein Diffusor angeordnet sind, wobei bevorzugt der mindestens eine Strömungsverteiler und/oder der mindestens eine Diffusor aus einem recyclierten Kunststoff oder mehreren recyclierten Kunststoffen oder aus einem Vliesstoffes, der staub- und/oder faserförmiges recycliertes Material aus der Herstellung von Textilien, insbesondere Baumwolltextilien und/oder Baumwolllinters umfasst, gebildet ist.
 14. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der recycelte Kunststoff ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus recyclierten Polyestern, insbesondere recycliertem Polyethylenterephthalat (rPET), recycliertem Polybutylenterephthalat (rPBT), recyclierter Polymilchsäure (rPLA), recycliertem Polyglycolid und/oder recycliertem Polycaprolacton; recyclierten Polyolefinen, insbesondere recycliertem Polypropylen (rPP), recycliertem Polyethylen und/oder recycliertem Polystyrol (rPS); recycliertem Polyvinylchlorid (rPVC), recyclierten Polyamiden sowie Mischungen und Kombinationen hiervon.
 15. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gewichtsanteil aller recyclierten Materialien und/oder der Baumwolllinters, bezogen auf das Gesamtgewicht des Staubsaugerfilterbeutels mindestens 25 %, bevorzugt mindestens 30 %, weiter bevorzugt mindesten 40 %, weiter bevorzugt mindestens 50 %, weiter bevorzugt mindestens 60 %, weiter bevorzugt mindestens 70 %, weiter bevorzugt mindestens 80 %, weiter bevorzugt mindestens 90 %, insbesondere mindestens 95 % beträgt.
 16. Staubsaugerfilterbeutel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, in Form eines Flachbeutels, eines Blockbodenbeutels oder eines 3D-Beutels.

»

17. Verwendung von Vliesstoffen, die staub- und/oder faserförmiges recycliertes Material aus der Herstellung von Textilien, insbesondere Baumwolltextilien und/oder Baumwolllinters umfassen, für Staubsaugerfilterbeutel.